

Technisch merkblad

glasweefselbehang

dessin: Superscan 0251

technische gegevens

1. **Lengtegewicht van het toegepaste materialen :**

ketting:	140
inslag:	440

2. **aantal draden per 100 mm :**

ketting ($\pm 3\%$) :	30
inslag ($\pm 5\%$) :	24

3. **binding van het weefsel:** kruis keper

4. **weefselbreedte (afzonderlijk, cm, $\pm 1\%$) :** 100

5. **lengte van de rol (afzonderlijk, m, $\pm 2\%$) :** 50,
in overleg met de afnemer

6. **gewicht van het weefsel (gemiddeld, g.m²) :** 200
minimum (afzonderlijk, g.m²) : 170

7. **gehalte brandbare stoffen (gewichtsverlies)
(gemiddeld, % van totaal, min.) :** 19

8. **informatieve gegevens :**
verbruik bij 1 verflaag (ltr.m²,max.) : 200

9. **verpakking :** weefselrollen voor verticaal verpakt op een houten pallet en verpakt in karton en plasticfolie. De verpakkingsvorm is volgens de geldende normen en hier is alleen van af te wijken in overleg met de afnemer.

10. **Opslag :** de verpakte rollen worden onder droge omstandigheden in een gesloten magazijn opgeslagen. Magazijntemperatuur ligt tussen - 10 °C en + 50 °C. Indien er binnen 1 week geen rollen verwerkt worden adviseren wij de rollen in een gesloten verpakking te bewaren.